

**AC 56
MAGNACOTE 5**

| Chemische Zusammensetzung | % | |
|------------------------------------|----------|-------|
| Al ₂ O ₃ | | 70.15 |
| SiO ₂ | | 24.42 |
| Na ₂ O/K ₂ O | | 3.65 |
| Fe ₂ O ₃ | | 0.38 |

Allgemeine Eigenschaften

- Hohe Feuerfestigkeit
- Geringe thermische Schwindung
- Hohe Belastbarkeit
- Gutes Haftvermögen

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und stellen keine genauen Spezifikationen dar.